

Designación	Ø mm	MPa	g/m	mm ²	CR kN	CR máx kN	LE 0,1 kN	LE 0,2 kN
Y 1770 C	3,0	1770	55,5	7,07	12,5	14,6	10,4	10,6
Y 1860 C	4,0	1860	98,6	12,6	23,4	27,4	19,4	19,9
Y 1860 C	5,0	1860	154	19,6	36,5	42,7	30,3	31,0
Y 1770 C	6,0	1770	222	28,3	50,1	58,6	41,6	42,6