

Designación	Ø mm	MPa	g/m	mm ²	CR kN	CR máx kN	LE 0,1 kN	LE 0,2 kN
Y 1860 S7	9,3	1860	408	52	96,7	113	82,2	85,1
Y 1860 S7	13,0	1860	785	100	186	218	158	164
Y 1860 S7	15,2	1860	1101	140	260	304	221	229
Y 1860 S7	16,0	1860	1176	150	279	326	237	249